

ARENA NATURAL 0/2 mm
ARENA NATURAL 0/2 mm

Designació normativa (UNE EN 146901): AF-0/2-R-S
Descripció: Àrid fi, totalment natural, sotmès únicament a un procés de classificació. De granulometria fina i principalment silícica.

Designación normativa (UNE EN 146901): AF-0/2-R-S
Descripción: Árido fino, totalmente natural, sometido únicamente a un proceso de clasificación. De granulometría fina y principalmente silícica.

Aplicacions:
Arena per a usos de paleta en general, barreges i lligants bituminosos. UNE EN 13043 Tractaments superficials i mescles bituminosos (no apte per a capes de rodadura) UNE EN 13139 Morters (altres usos)

Aplicaciones:
Arena para usos de albañil en general, mezclas y ligantes bituminosos. UNE EN 13043 Tratamientos superficiales y mezclas bituminosas (no apto para capas de rodadura) UNE EN 13139 Morteros (otros usos)

ASSAIG	CATEGORIA		NORMA
Granulometria Granulometría	UNE 13043 Gf85	UNE 13139 Cat nº 3	UNE EN 933-1
Contingut en fins Contenido en finos	f ₁₀		UNE EN 933-1
E.A. E.A.	≥ 35		UNE EN 933-8
Blau de metilè Azul de metileno	MB _r 10		UNE EN 933-9
Clorurs solubles en aigua Cloruros solubles en agua	< 0.02%		UNE EN 1744-1 (7)
Cont. Total de Sofre Cont. Total de Azufre	< 0.10%		UNE EN 1744-1 (11)
Sulfats solubles en àcid Sulfatos solubles en ácido	AS _{0.8}		UNE EN 1744-1 (2)
Contingut de Mat. Orgànica Contenido de Mate. Orgánica	Sense mat. orgànica		UNE EN 1744-1 (15.1)

Les instruccions d'ús es confeccionen segons els nostres assajos i coneixements i no suposen cap compromís. Les dades aquí reproduïdes són una guia general. La responsabilitat de l'empresa es limitarà al valor de la mercaderia utilitzada. **arenasbellpuig** es reserva el dret de modificar la fitxa tècnica sense avis previ.

Las instrucciones de uso se confeccionan según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso alguno. Los datos aquí reproducidos son una guía general. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía utilizada. **arenasbellpuig** se reserva el derecho de modificar la ficha técnica sin previo aviso.



arena natural 0/2 mm
arena natural 0/2 mm